SU-0833320

No ores named.

Preflotation magnetic field treatment of particles in slurry to make subsequent flotation step more efficient

1608 E/11 JO1 M24 X25 P41 NEPROPETROVSK ARTEM MIN	DNAR 25.06.79 J(1- *SU -833-320	K2) M(24-A1, 25-A1)	2 2
25.06.79-SU-785636 (30.05.81) B03c-01 tre-flotation and filtration magnetic treatment posticles to settle by gravity on magnetic field zone	rocess - allowing		
25.06.79 as 785636 (18MI) The Process is applied to mineral suspensions applying a magnetic field to the susperperpendicular to the direction of suspension flo subsequent flotation and filtration processes mususpension particles are allowed to settle by gravithe magnetic field. As the mineral particles move along the troug slits in the bottom of it where they fall buncompensated charges of the double electriboundary of the two phases are diffused in the vol Bul.20/30.5.81 (2pp)	w. To make the ore efficient, the rity in the zone of h, they enter the by gravity. The cal field at the		·

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Союз Советских Социалистических Республик

ОПИСАНИЕ (п) 833320 ИЗОБРЕТЕНИЯ



Государственный комитет CCCP по делам изобратаний M OTKOMTUŇ

АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 25.06.79 (21) 2785636/22-03

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 30.05.81. Бюллетень № 20

Дата опубликования описания 30.05.81

(51) М. Кл³.

B 03 C 1/00

(53) **У**ДК 621.928.

.8(088.8)

(72) Автор изобретения

В.А. Чумаков

(71) Заявитель

Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. Артема

(54) СПОСОБ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНЫХ СУСПЕНЗИЙ ПЕРЕД ПРОЦЕССАМИ ФЛОТАЦИИ И ФИЛЬТРАЦИИ

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых.

Известен способ магнитной обработки минеральных суспензий, включающий обработку суспензии магнитным полем [1] 5

Известен также способ магнитной обработки минеральных суспензий перед процессами флотации и фильтрации, включающий воздействие на суспензию магнитным полем, направленным перпендикулярно потоку суспензии [2].

Недостаток известных способов низкая последующая эффективность процессов флотации и фильтрации.

Цель изобретения - повышение эффективности последующих процессов флотации и фильтрации.

Указанная цель достигается тем, что в зоне воздействия магнитного поля проводят осаждения частиц суспензии под действием силы тяжести.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

2

Определяют скорость осаждения минеральных частиц в суспензии под действием силы тяжести. Минеральную суспензию крупностью 0,1-0,02 мм направляют в установленный наклонно желоб, в днище которого выполнены щели, причем стенками желоба являются полюса магнитов. Скорость перемещения суспензии по желобу устанавливают в два раза меньше скорости перемещения частиц под действием силы тяжести. Напряженность магнитного поля составляет 250-300 Э. Двигаясь по желобу, минеральные частицы попадают в щели днища желоба, где падают под действием силы тяжести, при этом нескомпенсированные заряды двойного электрического слоя, имеющегося на границе двух фаз (жидкость-частицы), диффундируют в объем жидкости. Это приводит к уменьшению потенциала на поверхности частиц, возрастанию их гидрофобности и, следовательно, к повышению эффективности последующих процессов флотации и фильтрации.

Формула изобретения

Способ магнитной обработки минеральных суспензий перед процессами флотации и фильтрации, включающий воздействие на суспензию магнитным полем, направленным перпендикулярно потоку суспензии, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности последующих процессов флотации и фильтрации, в зоне воздействия магнитного поля проводят осаждение частиц суспензии под действием силы тяжести.

Источники информации,

принятые во внимание при экспертизе

- 1. Кармазин В.В. и др. Магнитная регенерация и сепарация при обогащении руд и углем. М., "Недра", 1968, 10 c.108-111.
 - 2. Классен В.И. Омагничивание водных систем. М., "Химия", 1978, с.162-174 (прототип).

Составитель В.Романова Техред И.Асталош

Корректор С. Шекмар

Редактор К.Лембак Заказ 3854/8

Тираж 625

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5